

# Natieracia a valček. omietka

## Streich-und Rollputz 0,5mm



technický list  
165 - 167  
01/2014

### Všeobecne:

Natieracia a valčeková omietka je mnohonásobne použiteľný náter s kaseinovým spojivom pre interiér s charakterom omietky.

Je ideálnym podkladom pre stenové lazúry. Vyrovnáva jemné rozdiely v štruktúre podkladu (napr. vyplnenie štrbín u sadrokartónových a sadrovláknitých dosák).

### Použitie:

V interiéri hlavne na sadrokartónové a sadrovláknité dosky, ako aj únosné podklady, napr. omietky, betón. Nevhodnými podkladmi sú umelohmotné povrchy a kovy. Vo vlhkých priestoroch je použitie tejto omietky vhodné len podmienene.

### Vlastnosti:

- ❖ prášok na rozmiešanie s vodou
- ❖ jemná omietková štruktúra, zrnitosť max. 0,5 mm
- ❖ difúzna
- ❖ ľahko spracovateľná
- ❖ štruktúrovateľná
- ❖ dobre kryjúca
- ❖ prírodne biela pre jemnú mramorovú múčku
- ❖ bez titárovej bieloby
- ❖ málo zápacha
- ❖ ideálny podklad pre stenové lazúrovacie techniky
- ❖ vyrovnáva jemné rozdiely v štruktúre podkladu
- ❖ všetky obsiahnuté zložky sú prírodného pôvodu
- ❖ neobsahuje konzervačné látky
- ❖ použitá metylcelulóza je bez konzervačných látok, spomaľovačov napučovania a odpeňovačov; je preto vhodná pre alergikov

### Zloženie:

Mramorová múčka, mramorová krupica rôznej zrnitosti, krieda, kaolín, kasein, kremelina, celulózové vlákna, mastenec (bez azbestu), borax, metylcelulóza.

### Vhodné nástroje:

Vhodnými nástrojmi sú valčeky na farbu a dobré fasádnické a stropné štetky.

Vynikajúce fasádnické štetky nájdete v našom sortimente:

Fasádnická štetka                      výr.č. P 6080.

### Príprava:

Podklad musí byť únosný, čistý, suchý, pevný, nemastný, nesmie obsahovať farbiace a prerážajúce látky.

- Dôkladne odstrániť staré glejové nátery a iné kriedujúce, príp. neúnosné staré nátery. Odstrániť uvoľnené staré nátery. Dôkladne zmyť z podkladu zvyšky tapetárskeho lepidla.
- Dôkladne omiesť pieskujúce podklady.
- Odstrániť zhluky spojiva a sintrovú kôru na omietnutých povrchoch.
- Z betónu odstrániť zvyšky oleja na debnenie.
- Odstrániť uvoľnené časti omietky a muriva, a opraviť ich materiálom toho istého druhu.
- Pred nanášaním omietky sa musia prerážajúce a farbiace látky uzavrieť v podklade šelakovým izolačným základom (výr.č. 234).

### Namiešanie omietky:

Obsah vrečka zamiešať do udaného množstva čistej, studenej vody, až kým zmes nie je bez chuchvalcov. Použiť na to výkonnú vrtačku s habarkou. Nechať min. 30 min. napučať a pred nanášaním ešte raz dôkladne rozmiešať.

### Spotreba vody:

460 ml vody na 1 kg prášku

Zásada je vodou na mieste prispôbiť konzistenciu omietky danému podkladu, to znamená, že množstvo vody sa prípadne ešte trochu zvýši.

### Ošetrovanie podkladu:

Málo pieskujúce, ako aj veľmi príp. rôzne sajúce podklady, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, sa musia vopred ošetriť kaseinovým základom (výr.č. 145). Sadrové omietky môžu byť alternatívne vopred ošetrené kamencovou základovacou soľou (výr.č. 201).

### Medzináter:

Pre rovnomerné krytie na kontrastných podkladoch je dobré popri kaseinovom základe urobiť náter zriedenou kaseinovou mramorovou farbou.

Preto rozmiešať 1 kg kaseinovej mramorovej farby, v 700 ml čistej studenej vody tak, aby nezostali chuchvalce. Nechať 30 min. napučať a ešte raz intenzívne premiešať. Nanášať valčekom alebo štetkou.

Spotreba: cca 80 – 100 g prášku kaseinovej mramorovej farby na m<sup>2</sup>.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezavazujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR  
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk

### **Spracovanie:**

Teplota pri spracovaní min 8°C. Počas práce omietku príležitostne premiešať. Namiešaná omietka sa má spracovať v ten istý deň. V priebehu práce je náter priesvitný, úplne kryje až po uschnutí.

### **1. Natieranie:**

Rovnomerne a nie príliš hrubo natrieť a podľa želania urobiť štruktúry.

### **2. Valčekovanie:**

Najskôr naniesť rovnomerne krížom cez seba a hneď potom prevalčekovať jedným smerom po celej výške.

### **Odstránenie:**

Ak sa má neskôr omietka odstrániť zmäkčí sa vodou a potom sa zoškrabe špachtľou. Zvyšky sa umyjú špongiou alebo štetkou.

### **Tónovanie:**

Tónovanie sa môže bez problému urobiť až do 10% všetkými zemnými, nerastnými a spinelovými pigmentmi Kreidezeit (max. 100 g pigmentu na kg prášku). U iných pigmentov sa musí dať pozor na ich stálosť voči alkáliám. Pigmenty pred namiešaním omietky vmiešať priamo do vody na prípravu omietky tak, aby nevznikli chuchvalce, prípadne na dodatočné tónovanie ich rozmiešať s trochou vody a primiešať do omietky. Príslušné vzorkovnice farebných odtieňov sú k dispozícii u našich obchodníkov.

### **Spotreba:**

Natieranie a valčekovanie cca 300 g prášku/m a náter.

Presné hodnoty spotreby treba stanoviť priamo na objekte.

### **Veľkosť balení:**

výr.č. 165	2,5 kg	na cca 8 m <sup>2</sup>
výr.č. 166	10 kg	na cca 32 m <sup>2</sup>
výr.č. 167	25 kg	na cca 80 m <sup>2</sup>

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

### **Doba schnutia:**

Prétierať sa môže po cca 8 h, suchá je po cca 24 h v normálnej klíme.

### **Skladovanie:**

Prášok uložený v suchu, nevystavený mrazu vydrží min. 2 roky.

### **Likvidácia zvyškov:**

Zvyšky nedávať do odpadovej vody; môžu sa bez problému kompostovať, prípadne v suchom stave dať do domového odpadu. Zvyškov zbavené obaly dať do zberu.

### **Čistenie nástrojov:**

Hneď po práci vyčistiť vodou alebo teplým mydlovým lúhom (marseillské mydlo, výr.č. 220).

### **Označenie:**

Odpadá, nie je nabezpečný.

### **Upozornenia:**

Výrobok nie je vhodný na vyrovnávanie veľkých nerovností podkladu.

Produkty obsahujúce kasein vydávajú počas spracovania typický zápach, ktorý v suchom prostredí po niekoľkých dňoch zmizne.

Aj produkty z výlučne prírodných látok skladovať mimo dosah detí.

Dať pozor na prípadné alergie na prírodné látky.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.