

Omietka proti plesni

Schimmel-Sanierputz



technický list
168
01/2014

Všeobecne:

Táto vápenná omietka je svojou enormnou schopnosťou viazať vodu obzvlášť vhodná vyrovnávať vysokú vlhkosť priestoru. Na povrchu vznikajúca kondenzovaná vlhkosť je hneď pohlcovaná. Táto omietka neobsahuje žiadne organické látky vhodné ako základ výživy pre plesne. Pre ochranu pred vznikom plesne, spôsobeným kondenzovanou vlhkosťou, je táto omietka najosvedčenejším výrobkom. Zloženie z prírodných, nerastných zložiek robí z tejto antikondenzačnej omietky jedinečný biologický stavebný materiál.

Vlastnosti:

Biela, na použitie pripravená omietka (čisto nerastná vrchná omietka maltovej skupiny) z haseného vápna, mramorového piesku a expandovaného vermikulitu.

Max. zrnitosť: 1 mm

Viazanie vody: 0,5l/m² na 1mm hrúbky vrstvy.

Použitie:

Je vhodná na všetky nerastné podklady, ktoré sú pevné, nasávajúce a bez uvoľnených častí, ako sú vápenné, vápenno-cementové, vápenno-sadrové a cementové omietky, murivo, kameň v interiéri. Použitie na sadrové omietky, sadrokartón, sadrovláknité dosky po konzultácii.

Nasledujúce nátery:

Ako náterové hmoty sa môžu použiť len Kreidezeit vápenná farba (výr.č. 886 – 888) alebo GekkkoSOL farba (výr.č. 133 – 139), pretože iné náterové hmoty môžu poškodiť funkčnosť omietky.

Zloženie:

Hasené vápno (bez sírového vypálenia plynom, hasené pramenitou vodou), mramorový piesok, expandovaný vermikulit, bentonit, vápenitá voda.

Príprava:

Plesnivé plochy očistiť sodným lúhom. Suché podklady sa najprv namočia čistou vodou až do nasýtenia. Všetky nasávajúce podklady sa musia nazákladať vápenitou vodou Kreidezeit (výr.č. 169).

Spracovanie:

Omietka proti plesni Kreidezeit sa spracováva veľmi jednoducho. Prípravok sa rovnomerne rozmieša a omietacou doskou sa natiahne na ešte vlhký podklad.

Povrch	Nástroj
vyhladený	hladiaca lyžica/benátska lyžica/špachtľa
jemne zdrsnený	drevená alebo plastová zdrsňovacia doska
hrubo zdrsnený	filcová doska/penová doska
premytý	vápnová štetka/spongia

Tip:

Nanesením omietky zubatou lyžicou 6x6 mm a nasledujúcim dokončením sa vytvorí vrstva hrubá cca 3 mm.

Zvláštne upozornenie:

počas procesu tuhnutia (2 – 3 dni) smie omietka schnúť len pomaly. Treba proti tomu prijať vhodné opatrenia. Treba zabrániť prievanu a priamemu slnečnému žiareniu.

Teplota počas spracovania a schnutia by nemala byť nižšia ako 7°C.

Maximálna hrúbka vrstvy 4 mm.

Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť pri teplote okolia medzi 8 a 20°C.

Veľkosti balenia:

Pripravená na použitie v PE vedre.

Výr. č. 168 25 kg

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Výdatnosť/spotreba:

1 vedro stačí na 6 – 7 m² pri hrúbke vrstvy 2 mm, zodpovedá to cca 1,8 – 2,1 kg/m² a 1 mm hrúbky vrstvy 1 mm.

Čistenie nástrojov:

hneď po použití vodou.

Skladovanie:

Pri skladovaní v chlade (nie mraze) v neotvorenom obale vydrží neobmedzene dlho.

Čiastočne vyprázdnené obaly treba vzduchotesne uzavrieť. Na zvyšok omietky položiť fóliu, aby sa predišlo vyschnutiu. Prilepenú omietku z veka a okraja obalu pred zatvorením úplne odstrániť.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky nevylievať do výlevky. Môžu sa kompostovať, prípadne v suchom stave dať do domového odpadu. Zvyškov zbavené obaly odovzdať do zberu.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk

Charakteristika:**Upozornenia:**

Výrobok je alkalický a dráždi oči a pokožku. Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zraku. Počas spracovania používať ochranné okuliare a rukavice. Pokožku chrániť masným krémom. Postriekané miesta na pokožke umyť vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď dôkladne vymyť vodou a vyhľadať lekára. **Skladovať mimo dosah detí!**

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk