

Omietka s mäkk. vláknami

Weichfaserputz



technický list
160 - 161
01/2014

Všeobecne:

Omietka s mäkkými vláknami je mnohostranne použiteľná, biela, mimoriadne ľahko spracovateľná špachtľovacia omietka do interiéru.

Použitie:

Do interiéru na takmer všetky únosné podklady. Vo vlhkých priestoroch sa omietka môže použiť len za určitých podmienok. Prerážajúce podklady (fľaky od sadzí, nikotínu a farieb) sa musia uzavrieť.

Vlastnosti:

- ❖ je vyrobená z prírodných surovín
- ❖ mimoriadne ľahko sa spracováva
- ❖ môže sa po vyschnutí znova zmäkčiť vodou, preto sa dá pri poškodení opraviť
- ❖ je vystužená proti praskaniu
- ❖ zlepšuje akustické vlastnosti priestoru
- ❖ má t.zv. „teplý“ povrch
- ❖ je bez zápachu
- ❖ je difúzna, hodnota pH=8
- ❖ je biela, kryjúca, ušetrí jeden farebný náter
- ❖ je vhodná pre stenové lazúrovacie techniky
- ❖ môže vyrovnáť nerovné podklady, je preto veľmi vhodná na úpravy starých stavieb
- ❖ ľahko sa odstraňuje

Zloženie:

Rôzne mramorové múčky a piesky, drevná celulóza, kaolín, mastenec (bez azbestu), metylcelulóza.

Príprava:

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a únosný. Veľmi nasiakavé, ako aj málo pieskujúce omietky a hlinené omietky sa musia základovať kaseinovým vápenným základom (výr.č. 150 – 153). Kriedujúce staré nátery treba okefovať. Prerážajúce podklady (fľaky od sadzí, nikotínu, farieb) sa musia bezpodmienečne uzavrieť, napr. šelakovým izolačným základom (výr.č. 234 – 235). Veľmi hladké podklady treba zdrsníť. Pred celoplošným nanášaním omietky s mäkkými vláknami treba bezpodmienečne naniesť omietku na skúšobnú plochu, aby sa prípadne z podkladu prerážajúce farby včas rozpoznali.

Namiešanie omietky:

Obsah vrečka zamiešať do predpísaného množstva studenej vody. Použiť pritom výkonnú vrtáčku s habarkou. Po 10 min. napučania a ešte jednom premiešaní je omietka hotová.

Spotreba vody:

1,1 l vody na 1 kg omietky (prášku), v prípade potreby sa môže zriediť ešte 100 ml vody.

Teplota spracovania:

Teplota počas spracovania má byť medzi 5 a 20°C. Vyššie teploty a dobré prúdenie vzduchu schnutie podporujú.

Spracovanie:

Natiahnúť nerezovým hladítkom 1 – 5 mm vrstvu a podľa želania ju štruktúrovať. Po cca 8 h schnutia sa omietka môže fasádnickou štetkou premyť, filcovať alebo zatrieť špongiou.

Hrany na štruktúrovanej omietke sa môžu otupiť murárskou lyžicou, keď sa následne preválčujú bez prítlaku navlhčeným maliarskym valčekom.

Oprava miestneho poškodenia omietky:

Mechanicky poškodené miesta vystriekať vodou, kým omietka nie je znovu mäkká a nerezovým hladítkom - špachtľou vypracovať do pôvodného tvaru. Podľa potreby po zaschnutí premyť čistým štetcom - fasádnickou štetkou.

Na odstránenie omietky ju treba vodou zmäkčiť a potom špachtľou odstrániť. Zvyšky vlákien umyť špongiou.

Tónovanie:

Tónovanie sa môže urobiť všetkými zemnými, nerastrnými a spinelovými pigmentmi Kreidezeit.

Doba sušenia:

Vyschne za 24 h na 1 mm hrúbky.

Čistenie nástrojov:

Hneď po použití vodou.

Spotreba:

Cca 1 kg / m² pri cca 2,5 mm hrúbke omietky. Presnú spotrebu treba zistiť na objekte.

Veľkosť balenia:

Výr.č. 160	2,5 kg
Výr.č. 161	20 kg

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:

Pri skladovaní v suchu vydrží prášok min. 2 roky.

Likvidácia zvyškov:

Zvyšky omietky sa môžu v suchom stave dať do domového odpadu.

Označenie:

Odpadá, nie je nebezpečná.

Upozornenia:

Aj farby z čisto prírodných látok by sa mali skladovať mimo dosah detí. Produkt neobsahuje žiadne dráždiace príp. alergie vyvolávajúce zložky. Treba dbať na všeobecnú hygienu. Chrániť oči a citlivú pokožku, postriekané miesta omyť vodou.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk