

# Saflorový vosk

## Saflor Lappenwachs



technický list  
529 - 531  
01/2014

### Všeobecný popis:

Pojem vosk nebol nikde presne definovaný. Väčšina ľudí si v predstavách spája s pojmom vosk niečo prírodného, čo ale často nie je. Keď sa dnes predávajú vosky, jedná sa mnohokrát o umelé produkty, ktoré eventuálne obsahujú časť prírodného vosku. KREIDEZEIT saflorový leštiaci vosk je vyrobený zo včelieho vosku, zbaveného prímiesí a vybieleného bez použitia chlóru. Včelie úle našich dodávateľov nie sú, ako je inak obvyklé, ošetrované proti roztočom Varroa chemickými prostriedkami. Včelí vosk je roztopený, vyčistený a následne vybielený aktívnym uhlím a podzolou (bieliacou hlinkou). Zmiešaný s saflorovým olejom a zahusťovacími olejmi poskytuje nežltnúci prostriedok bez rozpúšťadiel na ošetrovanie drevených povrchov.

### Použitie:

Saflorový leštiaci vosk bol vyvinutý špeciálne pre záverečné ošetrovanie (drevených) povrchov upravených KREIDEZEIT kaseinovými farbami sýtych odtieňov a neošetreného dreva v interiéri. Farebné odtiene po ošetrovaní saflorovým leštiacim voskom sa viac nemenia zožltnutím, ktoré je charakteristické pre produkty obsahujúce ľanový olej. Pri nanosení na povrchy, ktoré boli ošetrované prostriedkami obsahujúcimi ľanový olej, možno pozorovať, že povrch bol zažltnutý. Nie je vhodný na podlahy.

### Vlastnosti:

- ❖ neobsahuje rozpúšťadlá
- ❖ nepatrné žltnutie
- ❖ ľahké spracovanie
- ❖ vsakovacia schopnosť
- ❖ špinu a vodu odpudzujúci
- ❖ antistatický
- ❖ hodvábne lesklý

### Zloženie:

Saflorový olej, drevený zahusťujúci olej, včelí vosk zbavený prímiesí a vybielený bez chlóru, bezolovnaté vysušovacie látky.

### Tónovanie:

Saflorový leštiaci vosk sa dá jednoducho tónovať hlinkovými, minerálnymi a spinelovými pigmentami. Pre tónovanie sa rozmieša trochu leštiaceho vosku s celým množstvom žiadaného pigmentu na kašu, napr. špachtľou na sklenenej doske. Táto kaša sa potom pridá do ostatného vosku a dôkladne premieša. Odporúčame podiel pigmentu až do 25%. Čím vyšší je podiel pigmentu tým lepšie vosk kryje.

### Spracovanie:

Saflorový leštiaci vosk sa podľa nasiakavosti povrchu 1 - 2 krát nanesie chlpkou nepúšťajúcou handrou v tenkej a rovnomernej vrstve. Môže sa naniesť aj mäkkým štetcom v tenkej vrstve 1 alebo 2x. Treba sa vyvarovať prebytkov alebo ich odstrániť handrou. Neskoršie vyleštenie kefou z konského vlasu zvýši lesk.

Pracovať pri teplote min. 10°C.

Pred nanášaním na kaseinové farby treba tieto po vysušení najprv do hladka opatrne obrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 180 - 240.

### Doba schnutia:

Cca. 24 hodín pri 20°C.

### Označenie:

odpadá, nie je nebezpečný

### Spotreba:

Podľa savosti podkladu cca 30 m<sup>2</sup>/liter.

### Veľkosti balenia:

|                |        |
|----------------|--------|
| Výrobok č. 529 | 0,18 l |
| č. 530         | 1 l    |
| č. 531         | 2,5 l  |

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

### Skladovanie:

Dôkladne uzavretý, skladovaný na suchom, chladnom mieste vydrží vosk niekoľko rokov.

### Čistenie náradia:

Hneď po použití očistiť použité náradie v balzamovom terpentíne (výrobok č. 447) alebo v teplom lúhovom mydle (marseillské mydlo, výrobok č. 220).

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

**alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR**  
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, [www.kreidezeit.sk](http://www.kreidezeit.sk)