

Vosk

Lappenwachs



technický list
511 - 513
01/2014

Všeobecne:

Pojem vosk nebol nikdy presne definovaný. Väčšina ľudí spája s pojmom vosk niečo prírodné, čo ale často nie je. Keď sa dnes predávajú vosky, jedná sa často o umelo vyrobené hmoty, ktoré eventuálne obsahujú časť prírodného vosku. Včelí vosk Kreidezeit je vyrobený zo včelieho vosku zbaveného usadenín. Úle našich dodávateľov nie sú ošetrované, ako je inak obvyklé, chemickými prostriedkami proti varoáze. Včelí vosk sa roztopí a vyčistí. Zmiešaný s ľanovou fermežou a zahusteným olejom je bezrozpúšťadlovým prostriedkom na ošetrovanie drevených povrchov.

Použitie:

Na neošetrované alebo prírodnými olejmi základované drevo v interiéri. Je zvlášť vhodný na nábytok, dvere a drevené obloženia.

Nanesený v tenkej vrstve sa hodí tiež na udržiavanie lazúrúcich povrchov. Nehodí sa na podlahy.

Vlastnosti:

- ❖ neobsahuje rozpúšťadlá
- ❖ ľahko sa s ním pracuje
- ❖ je difúzny
- ❖ odpudzuje nečistoty a vodu
- ❖ je antistatický
- ❖ má matný hodvábný lesk

Zloženie:

Ľanový olej, zahustený drevený olej, usadenín zbavený včelí vosk, bezolovnaté vysušovadlo.

Spracovanie:

Včelí vosk sa nanesie zmotaným plátnom alebo handrou, ktorá nepúšťa vlákna, **natenko** a **rovnomerne** podľa nasiakavosti podkladu 1 – 2 krát. Môže sa naniesť aj mäkkým štetcom v tenkej vrstve 1 alebo 2x. Treba sa vyvarovať prebytkov alebo ich odstrániť handrou. Neskoršie vyleštenie kefou z konských vlasov zvýši lesk. Teplota pri spracovaní min. 10 °C.

Tónovanie:

Včelí vosk sa môže bez problémov tónovať zemitými, nerastnými a spinelovými pigmentmi Kreidezeit.

Pre tónovanie sa trocha vosku rozmieša s celkovým množstvom pigmentu na kašu, napr. špachtľou na sklenenej platni. Táto kaša sa potom pridá do zvyšného vosku a dobre rozmieša. Odporúčame podiel pigmentu až do 25 %. Čím je podiel pigmentu vyšší, tým viac vosk kryje.

Doba schnutia:

Cca 24 h pri 20 °C.

Spotreba:

Podľa nasiakavosti podkladu cca 30 m² / l.

Veľkosť balenia:

Výr. č. 511	0,18 l
Výr. č. 512	1 l
Výr. č. 513	2,5 l

Ceny z platného cenníka na vyžiadanie.

Skladovanie:

Pri skladovaní v suchu, chlade, dobre uzavretý a nie v mraze sa môže včelí vosk skladovať viacero rokov.

Likvidácia zvyškov:

Pretože výrobok sa môže dlho skladovať, mali by sa zvyšky ukladať vzdychotesne uzavreté a neskôr spotrebovať. Usušené sa môžu dať do domového odpadu. Zvyškov zbavené obaly odovzdať do zberu.

Čistenie nástrojov:

Hneď po použití vyčistiť balzamovým terpentínom (výr.č. 447) alebo teplým mydlovým lúhom (marseillské mydlo, výr.č. 220).

Označenie VOC:

Kat. A/f – 2010	700g/l
Produkt max.	1g/l

Tipy:

Pri veľkoplošných prácach (drevené debnenia, trámy) je nanášanie vosku často namáhavé, prípadne rozotretie prebytkov na drsnom povrchu dreva nie je možné. V takom prípade odporúčame vosk rozriediť v pomere 1 : 1 s balzamovým terpentínom. Nanesie sa natenko a rovnomerne mäkkým štetcom.

Nechať schnúť bez leštenia. V mieste chytania by sa mal suchý vosk vyleštiť kefou z konských vlasov.

Upozornenia:

Pre obsah ľanového oleja vzniká nebezpečenstvo samovznietenia handier!

Nasiaknuté nanášacie a čistiace handry sa majú usušiť rozprestreté na voľnom priestranstve, alebo odložiť do uzavretých, nehorľavých nádob (sklo alebo oceľ).

Skladovať tak, aby sa k výrobku nedostali deti.

Dať pozor na prípadné alergie z prírodných látok.

Pre obsah prírodného oleja môže dôjsť na zatienených plochách k miestnemu stmaveniu farebného odtieňa.

Pri schnutí prírodných olejov sa môže vyskytnúť typický zápach.

Uvedené údaje boli stanovené podľa najnovších našich skúseností. Naše slovné a písomné rady nezbavujú spracovateľa, užívateľa daného výrobku jeho zodpovednosti preskúšať si vhodnosť výrobku a správnosť farebného odtieňa pre zamýšľané použitie (skúšobný náter). U nového nákladu alebo zmenách výrobku strácajú tieto texty svoju platnosť.

alfa natur, s.r.o. ŽILINA, výhradný dovozca pre SR
tel.: 041/51 66 286, mobil : 0907 173 424, www.kreidezeit.sk